

Акт
осмотра деформационных швов

г. Лабытнанги

22 октября 2013г

22.10.2013г. был проведен осмотр деформационных швов сборного железобетонного покрытия, устроенного в 2011 – 2012г. ОАО «СГК-трансстройЯмал» на ст. Обская, г. Лабытнанги ЯНАО. Покрытие устроено из плит ПАГ-14. Ширина швов со сварными соединениями 15-25 мм. Глубина заливки швов герметиком 45-50мм. Материал заполнения шва – пескоцементная смесь М40. Герметизация швов осуществлялась герметиком БРИТ-НОРД в соответствии с «Инструкцией по применению герметизирующих мастик» ООО «Нова-Брит».

На момент осмотра состояния деформационных швов удовлетворительное. Дефекты герметизации отсутствуют. Общая протяженность швов составляет 15500 м. Минимальная температура эксплуатации составила -46 °С, максимальная температура эксплуатации составила +33 °С.

от ООО «НОВА-Брит»

Технической директор



Д.В. Барковский

от ООО «СГК-трансстройЯмал»
Заместитель директора филиала –
Начальник управления путевых,
общестроительных и
механизированных работ



Л.А. Науменко